

# Dolce 10

## Ficha Técnica

## DOLCE 10 HIGH

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la Norma Europea EN13480

Producto: Parquet multicapa de Roble 1 lama colección AMERICA.

Dimensiones:

| Espesor total (mm) | Espesor Roble (mm) | Espesor tablero contrachapado (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Piezas/caja | M <sup>2</sup> /caja | Peso Kg/caja |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------|--------------|
| 19                 | 4                  | 15                                 | 2235       | 203        | 5           | 2,27                 | 22,12        |
|                    |                    |                                    |            | 228        |             | 2,55                 | 24,83        |
|                    |                    |                                    |            | 254        |             | 2,84                 | 27,32        |
| 14                 | 3                  | 11                                 | 2235       | 203        | 6           | 2,72                 | 18,8         |
|                    |                    |                                    |            | 228        |             | 3,06                 | 20,7         |

### Tolerancias dimensionales (EN 13647)

Longitud: nominal  $\pm 0,1\%$   
 Anchura: nominal  $\pm 0,2\%$   
 Curvatura de la cara transversal o abarquillado: 0,2% anchura nom.  
 Curvatura de canto: 0,1% longitud nominal

### Resistencia al impacto:

Ø medio de la huella 8,59 mm

### Estabilidad dimensional: (EN-1910)

Movimiento  $\leq 0,29\%$

### Acabado:

Brillo matizado al 10° (posibilidad de otros acabados previa consulta).

### Resistencia a la abrasión: (EN-13696)

88% de superficie barnizada tras el ensayo (Requisito especificado por la norma: resultado  $> 50\%$ ).

### Resistencia a los productos domésticos: (EN-13442)

Brillo = 5; Color = 5 (la norma especifica que los valores para el Brillo y el Color deben ser  $\geq 3$ )

### Emisión de formaldehído: (EN-120)

E1  $\leq 0,1$  ppm

### Conductividad térmica: (UNE-92-202)

para 19mm 0,13W/m<sup>0</sup>K para 14mm 0,14W/m<sup>0</sup>K

### Aislamiento al ruido de impacto: (UNE-EN-ISO 140-8)

$\Delta L_w$ : 17 dB

### Reacción al fuego: (UNE 23727)

Dfl-S1

### Sistema de machihembrado:

Tradicional con biseles 4 caras. (Posibilidad otros mecanizados previa consulta).

### Garantía:

25 años para uso doméstico. Excluidas patologías de naturaleza higrométrica.

### TERMINACIONES:



**CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN:** Previamente a la instalación debe verificarse que la vivienda, dispone de todos sus cerramientos, que las soleras están perfectamente echadas (horizontalidad, niveles referenciados,...). Debe verificarse que la humedad residual de la solera es inferior al 2,5% , (OJO si la instalación se realiza sobre calefacción radiante la humedad de la solera deberá sr inferior al 2%). Al ejecutar la instalación deben preverse las juntas de expansión necesarias, además de la obligatoria junta de expansión perimetral.

En la vivienda debe imperar un ambiente entre un 45% y un 65%, para que el pavimento no modifique su humedad y con él sus dimensiones. Si la humedad ambiental no se mantiene en estas condiciones el pavimento puede deteriorarse, para cualquier aclaración puede dirigirse al 699434340.

## Ficha Técnica

# DOLCE 10 Clasic

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la Norma Europea  
EN 13489

Producto: Parquet multicapa de Roble 3 Lamas con acabado ultramate (10°) biselado longitudinal.

Dimensiones: 2200 x 188 x 14 mm

Contenido de una caja: 6 Pzas. / 2,482 m<sup>2</sup>



|                                                        |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composición:                                           | Capa superior de madera de roble de 3 mm de espesor<br>Alma fabricada a partir de un tablero alistonado de 9mm de espesor.<br>Contracara de 2mm fabricada a partir de madera de coníferas. |
| Tolerancias dimensionales<br>(EN 13647)                | Longitud: nominal $\pm 0,1\%$<br>Anchura: nominal $\pm 0,2\%$<br>Curvatura de la cara transversal o abarquillado: 0,2% anchura nom.<br>Curvatura de canto: 0,1% longitud nominal           |
| Estabilidad dimensional:<br>(EN-1910)                  | Movimiento $\leq 0,29\%$                                                                                                                                                                   |
| Resistencia a la abrasión:<br>(EN-13696)               | 88% de superficie barnizada tras el ensayo (Requisito especificado por la norma: resultado $> 50\%$ ).                                                                                     |
| Resistencia a los productos domésticos:<br>(EN-13442)  | Brillo = 5; Color = 5 (la norma especifica que los valores para el Brillo y el Color deben ser $\geq 3$ )                                                                                  |
| Emisión de formaldehído:<br>(EN-120)                   | $E1 \leq 0.1$ ppm                                                                                                                                                                          |
| Conductividad térmica:<br>(UNE-92-202)                 | 0.16 W/m <sup>2</sup> K                                                                                                                                                                    |
| Aislamiento al ruido de impacto:<br>(UNE-EN-ISO 140-8) | $\Delta L_w$ : 17 dB                                                                                                                                                                       |
| Reacción al fuego:<br>(UNE 23727)                      | El parquet multicapa ostenta la clasificación C <sub>fl-s1</sub>                                                                                                                           |
| Sistema de machihembrado:                              | Clic System (patente UNILIN) con biseles longitudinales.                                                                                                                                   |
| Garantía:                                              | 25 años                                                                                                                                                                                    |

### TERMINACIONES:



White Oak



Silver Oak



Original Oak

**CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN:** Previamente a la instalación debe verificarse que la vivienda, dispone de todos sus cerramientos, que las soleras están perfectamente echadas (horizontalidad, niveles referenciados,...). Debe verificarse que la humedad residual de la solera es inferior al 2,5% , (OJO si la instalación se realiza sobre calefacción radiante la humedad de la solera deberá sr inferior al 2%). Al ejecutar la instalación deben preverse las juntas de expansión necesarias, además de la obligatoria junta de expansión perimetral.

En la vivienda debe imperar un ambiente entre un 45% y un 65%, para que el pavimento no modifique su humedad y con él sus dimensiones. Si la humedad ambiental no se mantiene en estas condiciones el pavimento puede deteriorarse, para cualquier aclaración puede dirigirse al 699434340.

## Ficha Técnica

## DOLCE 10 Clasic

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la Norma Europea EN13480

Producto: Parquet multicapa 3 laminas en todas las especies y 1 lama solo en African Merbau.

Dimensiones:

| Nº laminas              | Espesor total (mm) | Espesor Capa de Uso (mm) | Espesor Chapa más tablero alistonado (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Piezas/caja | M <sup>2</sup> /caja | Peso Kg/caja |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------|--------------|
| 1 (solo African Merbau) | 14                 | 3                        | 11 (9+2)                                  | 2200       | 140        | 6           | 1,848                | 15           |
| 3                       | 14                 | 3                        | 11 (9+2)                                  | 2200       | 188        | 6           | 2,482                | 20           |

**Tolerancias dimensionales**  
(EN 13647)

Longitud: nominal  $\pm 0,1\%$   
Anchura: nominal  $\pm 0,2\%$   
Curvatura de la cara transversal o abarquillado: 0,2% anchura nom.  
Curvatura de canto: 0,1% longitud nominal

**Resistencia al impacto:**

Ø medio de la huella 8,59 mm

**Estabilidad dimensional:**  
(EN-1910)

Movimiento  $\leq 0,29\%$

**Acabado:**

Brillo matizado al 30°.

**Resistencia a la abrasión:**  
(EN-13696)

88% de superficie barnizada tras el ensayo (Requisito especificado por la norma: resultado  $> 50\%$ ).

**Resistencia a los productos domésticos:**  
(EN-13442)

Brillo = 5; Color = 5 (la norma especifica que los valores para el Brillo y el Color deben ser  $\geq 3$ )

**Emisión de formaldehído:**  
(EN-120)

E1  $\leq 0,1$  ppm

**Conductividad térmica:**  
(UNE-92-202)

0,16W/m<sup>2</sup>K

**Aislamiento al ruido de impacto:**  
(UNE-EN-ISO 140-8)

$\Delta L_w$ : 17 dB

**Reacción al fuego:**  
(UNE 23727)

Cfl-s1

**Sistema de machihembrado:**

Clic System . (Patente UNILIN).

**Garantía:**

25 años para uso doméstico. Excluidas patologías de naturaleza higrométrica.

**TERMINACIONES:**



**CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN:** Previamente a la instalación debe verificarse que la vivienda, dispone de todos sus cerramientos, que las soleras están perfectamente echadas (horizontalidad, niveles referenciados,...). Debe verificarse que la humedad residual de la solera es inferior al 2,5% , (OJO si la instalación se realiza sobre calefacción radiante la humedad de la solera deberá ser inferior al 2%). Al ejecutar la instalación deben preverse las juntas de expansión necesarias, además de la obligatoria junta de expansión perimetral.

En la vivienda debe imperar un ambiente entre un 45% y un 65%, para que el pavimento no modifique su humedad y con él sus dimensiones. Si la humedad ambiental no se mantiene en estas condiciones el pavimento puede deteriorarse, para cualquier aclaración puede dirigirse al 699434340.