

Dolce Egypt



DOLCEPARQUET

CERTIFICADO

Ficha Técnica

EGYPT

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la Norma Europea
EN 13489

Producto: Parquet multicapa de Roble 1 Lama con acabado ultrarmate (10°) biselado longitudinal.

Dimensiones: 2200 x 185 x 14 mm

Contenido de una caja: 6 Pzas. / 2,44 m²



Composición:	Capa superior de madera de roble de 3 mm de espesor Alma fabricada a partir de un tablero alistonado de 9mm de espesor. Contracara de 2mm fabricada a partir de madera de coníferas.
Tolerancias dimensionales (EN 13647)	Longitud: nominal $\pm 0,1\%$ Anchura: nominal $\pm 0,2\%$ Curvatura de la cara transversal o abarquillado: 0,2% anchura nom. Curvatura de canto: 0,1% longitud nominal
Estabilidad dimensional: (EN-1910)	Movimiento $\leq 0,29\%$
Resistencia a la abrasión: (EN-13696)	88% de superficie barnizada tras el ensayo (Requisito especificado por la norma: resultado $> 50\%$).
Resistencia a los productos domésticos: (EN-13442)	Brillo = 5; Color = 5 (la norma especifica que los valores para el Brillo y el Color deben ser ≥ 3)
Emisión de formaldehído: (EN-120)	E1 ≤ 0.1 ppm
Conductividad térmica: (UNE-92-202)	0.16 W/m ⁰ K
Aislamiento al ruido de impacto: (UNE-EN-ISO 140-8)	ΔL_w : 17 dB
Reacción al fuego: (UNE 23727)	El parquet multicapa ostenta la clasificación C _{fl-s1}
Sistema de machihembrado:	Clic System (patente UNILIN)
Garantía:	25 años

TERMINACIONES:



CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN: Previamente a la instalación debe verificarse que la vivienda, dispone de todos sus cerramientos, que las soleras están perfectamente echadas (horizontalidad, niveles referenciados,...). Debe verificarse que la humedad residual de la solera es inferior al 2,5% , (OJO si la instalación se realiza sobre calefacción radiante la humedad de la solera deberá sr inferior al 2%). Al ejecutar la instalación deben preverse las juntas de expansión necesarias, además de la obligatoria junta de expansión perimetral.

En la vivienda debe imperar un ambiente entre un 45% y un 65%, para que el pavimento no modifique su humedad y con él sus dimensiones. Si la humedad ambiental no se mantiene en estas condiciones el pavimento puede deteriorarse, para cualquier aclaración puede dirigirse al 699434340.